

[별표 2]

품질시험기준(제17조 제1항 관련)

1. 토목

가. 선정시험

(1) 흙 및 혼합골재

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
도로건 설용흙	함수량	KSF 2306	1) 토취장마다	
	입 도	KSF 2302	2) 토질변화시마다	
	씻기	KSF 2309		
	비 중	KSF 2308		
	액성한계	KSF 2303		
	소성한계	KSF 2304		
	실내CBR	KSF 2320		
	다짐	KSF 2312	필요시마다	
	토질조사(보링)			
동상방 지층및 보조기 층용 재료	함수량	KSF 2306	1) 골재원마다	
	체가름	KSF 2302	2) 재질변화시마다	
		KSF 2502		
	씻기	KSF 2309		사질토 굵은골재 흡
	200번체 통과량	KSF 2511		
	다짐	KSF 2312		
	모래당량	KSF 2340		
	비중 및 흡수량	KSF 2503		
	비중	KSF 2308		
	실내CBR	KSF 2320		
	액성한계	KSF 2303		
	소성한계	KSF 2304		
	마모	KSF 2508		
시멘트 안정처 리기층 용재료	함수량	KSF 2306	1) 골재원마다	
	체가름	KSF 2502	2) 재질변화시마다	
	비중 및 흡수율	KSF 2504	잔골재 굵은골재	
		KSF 2503		
	안정성	KSF 2507		
	마모	KSF 2508		
	연석량	KSF 2516		
	점토덩어리함유량	KSF 2512		
	200번체 통과량	KSF 2511		
	액성한계	KSF 2303		
	소성한계	KSF 2304		
	배합설계	KSF 2329		
		KSF 2328	배합마다 2)필요시	
	기층용 혼합 골재	함수량	KSF 2306	1)골재원마다
체가름		KSF 2502	2)재질변화시마다	
200번체 통과량		KSF 2511		
비 중		KSF 2308		흡
비중 및 흡수율		KSF 2503	굵은골재	
액성한계		KSF 2303		

	소성한계	KSF 2304		
	안정성	KSF 2507		
	마모	KSF 2508		
	다짐	KSF 2312		
	실내CBR	KSF 2320		
흙댐, 용수로 ,배수 로용 일반성 토 및 표토	함수량	KSF 2306	토취장마다	
	입 도	KSF 2302		
	비 중	KSF 2308		
	액성한계	KSF 2303		
	소성한계	KSF 2304		
	다 짐	KSF 2312		
	투 수	KSF 2322		
	직접전단	KSF 2343		
	3축압축	KSF 2346		

(2)콘크리트

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
골재	체가름	KSF 2502	생산지마다	잔골재 굵은골재
	200번체 통과량	KSF 2511		
	비중 및 흡수율	KSF 2504		
		KSF 2503		
	단위중량	KSF 2505		바다모래인 경우
	모래의 유기불순물	KSF 2510		
	안정성	KSF 2507		
	마모	KSF 2508		
	염화물 함유량	KSF 2515		
물	수질검사		감독관이 필요하다고 인정할 때	
콘크리트용 화학혼화제	당해제품의 KS에 규정 된 시험종목	KSF 2560	제조회사 마다	동결융해시험 및 길이 변화시험은 필요시
	적외선흡수스펙트럼	KSM 0024		
콘크리 트주입 줄눈재	침입도,흐름,접착성, 가사시간,고착건조시 간,회복율,내열성	시방서 또는 공인규격	제조회사 마다	
콘크리트	배합설계	콘크리트 표준 시방서	재료가 다른 각 배합마다	시멘트 품질시험 포함
플랜트	계량기의 눈금점검, 자동계량장치 점검		1) 공사개시전 1회 2) 필요시마다	
	믹서성능시험	KSF 2455		
철근 및 강재 (아연도철 선포함)	당해제품의 KS에 규정된 시험종목	당해 제품의 KS	제조회사 마다	
PC강선 및 PC강연선	당해제품의 KS에 규정된 시험종목	KSD 7002	제조회사 마다	
PC봉강	당해제품의 KS에 규정된 시험종목	KSD 3505	제조회사 마다	
콘크리트 양생제	당해제품의 KS에 규정된 시험종목	KSF 2540	제조회사 마다	

(3) 아스팔트 포장

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
골재	체가름	KSF 2502	1)공사개시전 1회 2)생산지가 바뀔때마다	잔골재 굵은골재
	200번체 통과량	KSF 2511		
	비중 및 흡수율	KSF 2504 KSF 2503		
	마모	KSF 2508		
	안정성	KSF 2507		
	피막박리	KSF 2355		
채움재 (석회석분)	입 도	KSF 3501	제조회사마다	기타석분은 별도 시험방법 적용
	수 분	KSF 3501		
	비중	KSL 5110		
아스팔트 콘크리트	배합설계	표준시방서	재료가 다른 각 배합마다	아스팔트 품질시험 포함
플랜트	계량기의 눈금점검,자동 계량장치점검,믹서성능 시험		1)공사개시전 1회 2)필요시마다	

(4) 기타

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
석 재	비중 및 흡수율	KSF 2518	1)석산마다 2)필요시마다	정밀한암분류 시탄성과 시험병행
	압축강도, 탄성파	KSF 2519		
토목 섬유 (연약 지반용 MAT)	무게측정	KSF 2123	1)제조회사마다 2)Q마크 제품은 생략	
	인장강도 및 신도	KSK 0520		
	봉합강도	KSK 0530		
	투수	KSF 2322		
	혼용률	KSK 0210		
	재질	"		감별방법
토목 섬유 (Drain Board)	무게측정	KSF 2123	1)제조회사마다 2)Q마크 제품은 생략	
	인장강도 및 신도	KSK 0520		
	투수	KSF 2322		
	내약품성	KSM 3506		
토목 섬유 (토목용 부직포)	무게측정	KSF 2123	1)제조회사마다 2)Q마크 제품은 생략	
	인장강도 및 신도	KSK 0520		
	봉합강도	KSK 0530		
	투수	KSF 2322		
	혼용률	KSK 0210		
	두께측정	KSF 2122		
터널용 방수쉬트	재질	기기분석	제조회사마다	
	인장성능,인열성능,가 열신축성상, 신장시열화성상, 접합인장성 능	KSF 4911		
	두께측정	KSF 2122		

나. 관리시험

(1) 흙 및 혼합골재

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
노 체	다짐	KSF 2312	토질변화시 마다	급속함수량시험기 사용불가
	함수량	KSF 2306	포설후 다짐전2,000세 제공미터 이상마다	급속함수량측 정기 사용가능
	현장밀도	KSF 2311	1) 2000세제공미터 마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) 2)층별450미터마다(층 다짐시) : 2차선 기준	현장밀도시험 불가능시
	평판재하	KSF 2310		
노 상	다 짐	KSF 2312	토질변화시 마다	급속함수량시 험기 사용불 가
	함수량	KSF 2306	포설후 다짐전 1,000세 제공미터 마다	급속함수량측 정기 사용가 능
	현장밀도	KSF 2311	1) 1,000세제공미터 마 다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시) 2)층별400미터마다 : 2차선 기준	현장밀도시 험불가능시
	평판재하	KSF 2310		
	프루프롤링	5톤이상의 복 륵하중(타이 어 접지압 5.6kg/cm ² 이상) 통과	1) 노상완성후 전구간 에 걸쳐 3회이상 2) 필요하다고 인정될 때	
동상방 지층 및 보 조지층	액성한계	KSF 2303	필요시 마다	

	소성한계	KSF 2304		
	실내CBR	KSF 2320		
	다 짐	KSF 2312	재질변화시 마다	
	체가름	KSF 2502	1,000세제곱미터 마다	
	200번체 통과량	KSF 2511	1회이상	
	두께	KSF 2311	1일1회 이상	
	함수량	KSF 2306	1)포설후 다짐전 500세제곱미터 마다 2)필요시마다	급속함수량측정기 사용가능
	현장밀도	KSF 2311	1) 500세제곱미터 마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	
	평판재하	KSF 2310	2)층별200미터마다 : 2차선 기준	현장밀도시험 불가능시
	프루프롤링	5톤이상의 복륜하중(타이어 접지압 5.6kg/cm ² 이상) 통과	1) 완성후 전구간에 걸쳐 3회이상 2) 필요하다고 인정 될 때	
시멘트안정 처리기기층	다 짐	KSF 2312	재질 변화시 마다	
	시멘트함유량	KSF 2327	필요시 마다	
	압축강도	KSF 2328	1일1회 이상	
	함수량	KSF 2306	1) 500세제곱미터 마다(폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	
	현장밀도	KSF 2311	2)층별200미터마다 : 2차선 기준	
입도조정 기층	액성한계	KSF 2303	필요시 마다	
	소성한계	KSF 2304		
	실내CBR	KSF 2320		
	다 짐	KSF 2312	재질변화 마다	
	체가름	KSF 2502	1,000세제곱미터 마다	
	200번체 통과량	KSF 2511	1회이상	
	함수량	KSF 2306	1)포설후 다짐전 500세제곱미터 마다 2)필요시마다	급속함수량측정기 사용가능
	현장밀도	KSF 2311	1) 500세제곱미터 마다 (폭이 넓은 광활한 지역의 성토작업시)	

	평판재하	KSF 2310	2)층별200미터마다 : 2차선 기준	현장밀도시험 불가능시
	프루프롤링	5t 이상의 복륜하중(타 이어 접지압 5.6kg/cm ² 이상 통과)	1) 기층완성후 전구간에 걸쳐 3회이상 2) 필요하다고 인정 될 때	
되메우기 및 구조물 뒷채움	다짐	KSF 2312	재질변화시 마다	
	현장밀도	KSF 2311	3층 마다	
	평판재하	KSF 2310		현장밀도 시험불가능시
	함수량	KSF 2306	1)포설후 다짐전 100세 제곱미터 마다 1회이상 2)필요시마다	급속함수량측 정기 사용가능
하천제 방성토	다 짐	KSF 2312	재질?1변화시 마다	
	현장밀도측정 또는 포화도측정(점질토)	KSF 2311	축제는 2000세제곱미 터 마다 1회. 다만, 토 량이 5000세제곱미터 미만인 공사는 3회 이 상. 1000세제곱미터 미 만인 공사는 1회 이상	
	함수량	KSF 2306	강우후 또는 함수비 변화시 마다	급속함수량측 정기 사용가능
흙댐, 용수로, 배수로 용 일반성토 및 표토	함수량	KSF 2306	함수비변화시마다	급속함수량측 정기 사용가능
	다 짐	KSF 2312	재질변화시 마다	
	현장밀도	KSF 2311	1)토량 10,000세제곱 미터마다 2)매층마다 3)용,배수로의 간선은 연장 200미터 마다	
	투수	KSF 2322	1) 필요시 마다	
흙댐의중심 점토	함수량	KSF 2306	토량 300세제곱미터 마다	급속함수량 측정기사용가 능
	다짐	KSF 2312	토질변화시마다	
	현장밀도	KSF 2311	1)토량 3000세제곱 미터마다 2)매층마다	

	투수	KSF 2322	필요시 마다	
--	----	----------	--------	--

(2) 콘크리트

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
시멘트 (포틀랜드 시멘트)	당해 제품의 KS에 규 정된 시험종목	KSL 5201	제조일부터 3월 경과시 또는 재질의 변화가 있다고 인정 될 때 300톤 마다	
콘크리트용 화학혼화제	당해 제품의 KS에 규정된 시험종목	KSF 2560	1) 회사별 반입시 마다	동결융해 시험 및 길이변화 시험은 필요시
	적외선흡수 스펙트럼	KSM 0024	2) 3월 이상저장하여 재질의 변화가 있다고 인정될 때마다	
골 재	비중 및 흡수율	KSF 2504	1) 최대 치수별 1000세 제곱미터 마다	잔골재
		KSF 2503		굵은골재
	200번체 통과량	KSF 2511	2) 재질의 변화가 있다고 인정될 때 마다	
	모래의 유기불순물	KSF 2510		
	마모	KSF 2508		
	안정성	KSF 2507	재질의 변화가 있다고 인정될 때마다	
	염화물함유량	KSF 2515	바다모래 50톤 마다	
	체가름	KSF 2502	산지별, 최대치수별 1일1회 이상	
	표면수량	KSF 2509	1일1회이상	
		KSF 2467		
굳지않은 콘크리트 (레디믹스 트콘트리트 포함)	현장배합수정		아침작업개시전	
	슬럼프	KSF 2402	1) 배합이 다를 때마다 2) 1일1회 이상	
	공기량	KSF 2421	AE제 사용시 1일1회 이상	

	온도		필요시 마다	도로포장, 댐의 경우
	씻기분석	KSF 2411	재질의 변화가 있다고 인정될때 마다	
경화된 콘크리트	압축강도 또는 휨강도	KSF 2405 KSF 2408	1) 배합이 다를때 마 다 2) 콘크리트 타설량이 .0~100세제곱미터 : 50세제곱미터 마다 .100~500세제곱미터 : 100세제곱미터마다 .500~1000세제곱미 터: 150세제곱미터 마다 .1000~2000세제곱미 터 : 200세제곱미터 마다 .2000세제곱미터 이 상: 500 세제곱미터 마다 3) 석축뒤탈채움, 배수관 기초, 집수정 및 도 수 로등 주요 구조 물이 아니고 1개소 당 콘크리트 타설량 이 10세제곱미터 미 만의 구조물이 산재 시는 필요시마다	.레디믹스트 콘크리트인 경우150세 제곱미터 마다
콘크리트 양생제	당해제품의 KS에 규정 된 시험종목	KSF 2540	1)반입시 마다 2)3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정될 때마다	
콘크리 트주입 줄눈재	침입도,흐름,접착시험 ,가사시간,고착건조시 간,회복율	시방서 또는 공인규격	반입시마다	
콘크리트 배치플랜트	계량기의 눈금점검	영점검사와 눈금의 정상작동여	아침작업 개시전	

		부		
철근 및 강재(아연도 철선 포함)	당해제품의 KS에 규정된 시험종목	당해 제품의 KS	1) 100톤 마다 2) 용접이음부는 500개소 마다	
PC강선 및 PC강연선	당해제품의 KS에 규정된 시험종목	KSD 7002	KS규정에 따라	
PC봉강	당해제품의 KS에 규정된 시험종목	KSD 3505	KS규정에 따라	
그라우팅	컨시스턴시	KSF 2432	1) 작업개시전 1회 2) 필요시마다	
	블리딩	KSF 2414		
	블리딩률 및 팽창률	KSF 2433		
	압축강도	KSF 2426		
시멘트 요업제품	당해제품의 KS에규정된 시험종목	당해 제품의 KS	KS규정에 따라	
콘크리트 포장	평탄성		차선마다	전구간

(3) 아스팔트 포장

종 별	시험종목		시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
도로포장용 아스팔트	당해 제품의 KS에 규정된 시험종목		KSM 2201	1) 2000톤마다 2) 장기저장으로 재질의 변화가 우려될 때	
컷백 아스팔트	당해 제품의 KS에 규정된		KSM 2202	제조회사별 반입시 마다	
유화 아스팔트	시험종목		KSM 2203		
포장 타르			KSM 2206	2000톤 마다	
채움재(석회 ,석분)	입도, 수분		KSF 3501	반입시마다	
플랜트	계량기의 눈금점검			아침작업개시전	
	아스팔트의 온도			1시간에 1회이상	가열시
	골재의 온도			1시간에 1회이상	가열후
	골재의 합성입도		KSF 2502	1일1회이상	가열전후
플랜트 혼합물	혼합물온도			운반차량마다	
	아스팔트함유량		KSF 2354	1일1회이상	
	골재입도		KSF 2502		
	마찰안정도		KSF 2337		
	피막박리		KSF 2355	필요시마다	
혼합물의 포설	밀 도		KSF 2353	1) 1일1회이상 2) 포설 1등당	7.6미터사용 불가능시
	두 겹		KSF 2367	30아르마다	
	평탄성	7.6m측정 기		차선마다 전구간	
		3.0m측정 기		포설후 10아르당 1개소 이상	
침투식 마카담 포장	아스팔트함유량		KSF 2352	포설후 10아르당 1개소	
	두께				

(4)기타

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
석재	비중 및 흡수율	KSF 2518	1)재질의 변화시마다 2)필요시마다	정밀한암분류 시탄성과시험 병행
	압축강도	KSF 2519		
	탄성과속도			
보도용콘크리트관	휨강도, 흡수율치수 (유색,두께)	KSF 4001	2000매마다	
콘크리트 경계블록 (보차도용)	휨강도 흡수율 치수	KSF 4006	1000매마다	
흡관 (원심력철근 콘크리트관)	외압강도 내압강도(압력관) 치수	KSF 4403	200개마다 (내압강도는 50개마다)	
하수도용 콘크리트관	외압강도 내압강도 치수	KSF 4403	200개마다 (내압강도는 50개마다)	
PC콘	인장 및 압축	지방서 또는 공인규격	각 교량마다	
원심력철근 콘크리트말 뚝	당해 제품의 KS규격에 규정된 시험종목	KSF 4301	KS규정에 따라	
원심력 PC말뚝	휨강도	KSF 4303		
강관 말뚝	인 장	KSF 4602		KSD 3566참고
교량용 고무 (교좌장치)	경도,인장강도,노화, 압축영구줄음	지방서 또는 공인규격	각 교량마다	
(신축이음 장치)	인장강도,신장율,경도, 압축영구줄음,노화, 오존,저항성,회복율	지방서 또는 공인규격	각 교량마다	
연질염화비 닐지수판	당해 제품의 KS에 규 정된 시험종목	KSM 3805	반입시마다	
도로표지용 도료	당해 제품의 KS에 규정된 시험종목	KSM 5322	필요시마다	
용착식도로 표지용도료		KSM 5333		
가열형도로 표지용도료		KSM 5336		
호안용블럭	압축강도	KSF 2405	5000매마다	

(콘크리트 및 모르터)				
보차도용 콘크리트 인터로킹 블럭	휨강도, 흡수율	KSF 4419	.10,000개미만 : 5개 .10,000~100,000 : 10개 .100,000개 초과시마다 : 5개추가	
이중벽 합성 수지관	강성	KSM 3500	KS규정에 따라	
토목 섬유 (연약 지반용 Mat)	인장강도 및 신도	KSK 0520	1)20,000제곱미터 마다 2)Q마크제품은 생략. 다만, 재질변화가 의심될시에는 20,000제곱미터 마다	
	봉합강도	KSK 0530		
	투수	KSF 2322		
	무게측정	KSF 2123		
토목 섬유 (Drain Board)	인장강도 및 신도	KSK 0520	20,000제곱미터 마다	
	투수	KSF 2322		
	무게측정	KSF 2123		
토목 섬유 (토목용 부직포)	두께측정	KSF 2122	1)맹암거용 : 20,000미터 마다 터널용 : 7,000미터 마다 2)Q마크 제품은 생략. 다만, 재질변화가맹암거용은 의심될시에는 20,000제곱미터 마다 터미용 7,000제곱미터 마다	
	인장강도 및 신도	KSK 0520		
	투수	KSF 2322		
터널용 방수 쉬트	두께측정	KSF 2122	1)7,000제곱미터 마다 2)재질변화시 마다	
	인장성능,인열성능,가열신축성상, 신장시열화성상, 접합인장성능	KSF 4911		

2. 건축

가. 선정시험

건설공사에 KS표시품을 사용하지 아니하는 경우는 설계 및 시방에 그 품질기준을 정할 목적으로 선정시험을 실시하며, 필요한 경우 토목공사 선정시험 기준에 따라 선정시험을 할 수 있다.

나. 관리시험

(1) 콘크리트

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
시멘트 (포틀랜드 시멘트)	당해 제품의 KS에 규정된 시험종목	KSL 5201	제조일부터 3월 경과시 또는 재질의 변화가 있다고 인정 될때 300톤 마다	
유동화제	압축강도, 슬럼프	KSF 4009	1)제조회사별반입시마 다 2)재질의 변화가 있다고 인정될때마다	
콘크리트용 화학혼화제	당해 제품의 KS에 규 정된 시험종목 적외선흡수 스펙트럼	KSF 2560 KSM 0024	1) 회사별 반입시 마다 2) 3월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정될 때마다	동결융해 시험 및 길이변화 시험제외
골 재	비중 및 흡수율	KSF 2504	1) 최대 치수별 1000세 제곱미터 마다	잔골재
		KSF 2503		
	200번체 통과량	KSF 2511	2) 재질의 변화가 있다고 인정될 때마다	굵은골재
	모래의 유기불순물	KSF 2510		
	마모	KSF 2508		
	안정성	KSF 2507		
	염화물함유량	KSF 2515	바다모래 50톤 마다	
	체가름	KSF 2502	산지별, 최대치수별 1일1회 이상	
	표면수량	KSF 2509 KSF 2467	1일1회이상	
굳지않은 콘크리트 (레디믹스 트콘크리트 포함)	현장배합수정		아침작업개시전	
	슬럼프	KSF 2402	1) 배합이 다를 때마다 2) 1일1회 이상	
	공기량	KSF 2421	AE제 사용시 1일1회 이상	
	씻기분석	KSF 2411	재질의 변화가 있다고 인정될때 마다	
경화된 콘크리트	압축강도 또는 휨강도	KSF 2405 KSF 2408	1) 배합이 다를 때마다 2) 콘크리트 타설량이 .0~100세제곱미터 :	레디믹스트 콘크리트인 경우150세

			50세제곱미터 마다 .100~500세제곱미터 : 100세제곱미터마다 .500~1000세제곱미터 : 150세제곱미터 마다 .1000~2000세제곱미터 : 200세제곱미터 마다 .2000세제곱미터 이상 : 500 세제곱미터 마다 3) 석축뒤편채움, 배수관 기초, 집수정 및 도수로등 주요 구조물이 아니고 1개소당 콘크리트 타설량이 10세제곱미터 미만의 구조물이 산재시는 필요시 마다	제곱미터 마다 타설단수 마다
콘크리트 양생제	당해제품의 KS규격에 규정된 시험종목	KSF 2540	1)반입시 마다 2)3개월이상 저장하여 재질의 변화가 있다고 인정될 때마다	
콘크리트 배치플랜트	계량기의 눈금점검	영점검사와 눈금의 정상 작동 여부	아침작업 개시전	
철근 및 강재(아연도 철선 포함)	당해제품의 KS에 규정된 시험종목	당해 제품의 KS	1) 100톤 마다 2) 용접이음부는 500개소 마다	

(2) 벽돌 및 블록 및 타일

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
시멘트	당해 제품의 KS에 규정된 시험종목	KSF 4004	10,000매 마다	
벽돌				
속빈 시멘트 블록		KSF 4002	한무더기당	
점토 벽돌		KSL 4201	한무더기당	
규회 벽돌	KSL 4204			
타일	당해 제품의 KS에 규정된 시험종목	KSL 1001	10,000상자 마다 1상자	
	접착력시험	건축공사표준 시방서 10. 1.4검사	600제곱미터당 1매	.3층이상 또는 외장타일을 600제곱 미터이상 시공한 경우. 접착재료에 따라 소요 양생기간후 시험

(3) 방수제

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
건축용 시멘트 방수제	압축강도, 흡수비, 투수시 험	KSF 2451	1)제조회사별 2)재질의 변화가 있다고 인정될 때	
아스팔 트펠트	당해 제품의 KS규격에 규정된 시험종목	KSF 4901	제조회사별	
아스팔 트루핑	당해 제품의 KS규격에 규정된 시험종목	KSF 4902	제조회사별	

(4)기타

종 별	시험종목	시 험 방 법	시험빈도 (측정빈도)	비 고
석 재	비중 및 흡수율	KSF 2518	1)재질의 변화시마다 2)필요시 마다	
	압축강도	KSF 2519		
보도용콘크리트판	휨강도, 흡수율치수 (유색,두께)	KSF 4001	2000매마다	
콘크리트 경계블록 (보차도용)	휨강도 흡수율 치수	KSF 4006	1000매마다	
원심력철근 콘크리트말 뚝	당해 제품의 KS규격에 규정된 시험종목	KSF 4301	KS규격에 따라	
프리텐션방 식원심력 PC말뚝	휨강도	KSF 4303		
강관 말뚝	인장	KSF 4602		KSD 3566참고
단열재	당해 제품의 KS 및 관련법규에 규정된 시험종목	KS 및 관련법규	시공면적 1,000제곱미터 마다	단열부재 포함
방화구조	당해 제품의 KS 및 관련법규에 규정된 시험 종목	KSF 2256 관련법규	연면적 1,500제곱 미터 이상이거나 5층 이상인 경우 1회이상	
방화문	당해 제품의 KS 및 관련법규에 규정된 시험 종목	KSF 2268 관련법규	500개 마다	

*건축공사에 부대되는 토목공사의 품질시험은 토목부분 관리시험 기준에 따라 실시한다.